

XPEL PRIME™

HP BLACK adatlap



Termék	Vastagság	Látható Fény			NAPENERGIA			UV Szűrés	Tükröződés Csökkenés	Árnyékolási Együttható	IR Szűrés (780-1700 nm)	IR Szűrés (900-1000 nm)
		Áteresztés VLT	Tükrözés VLR	TSER	Áteresztés	Tükrözés	Elyelés					
HP Black 5	1.5 Mil	4%	7%	59%	28%	8%	64%	99%	96%	0.52	46%	42%
HP Black 15	1.5 Mil	13%	8%	53%	30%	8%	62%	99%	86%	0.54	44%	41%
HP Black 20	1.5 Mil	17%	7%	53%	32%	8%	60%	99%	82%	0.56	43%	40%
HP Black 35	1.5 Mil	34%	7%	49%	43%	8%	54%	99%	63%	0.65	44%	42%
HP Black 50	1.5 Mil	54%	7%	36%	53%	8%	39%	99%	41%	0.73	45%	42%